



DELFLLEET F391 / F335

DELFLLEET F391/F335 SISTEMOS PRODUKTAI

Delfleet be chromo epoksidinis gelsvos spalvos			F391	
Delfleet be chromo HS epoksidinis baltos spalvos			F335	
Delfleet epoksidinio	dažø	kietiklis	F336	
Delfleet epoksidinio	dažø	skiediklis	F371/ F372/F373	
Delfleet epoksidinio	dažø	dþiuvimà	pagreitinanti	medþiagaF384

PRODUKTO APRADYMAS

Delfleet Chromate Free gruntai - tai aukðtos kokybës standartiniai gruntai, kuriuos galima naudoti ant daugybës skirtingø pagrindø, daþniausiai dengianø komercinius automobilius, áskaitant grynà metalà, smëlio srove nuðlifuotià ir galvanizuotà plienà bei stiklo pluoðtà. Ðie gruntai puikiai sukimba su tinkamai paruoðtais pagrindais ir pasiþymi geromis antikorozinëmis savybëmis.

Ðie produktas atitinka ES nustatytà lakiøjø organinio junginio kiekio normà (<540 g/l).

PAGRINDO PARUOÐIMAS

Paruoðkite pagrindà ðia tvarka:

	SAND	VALYMAS
	Pagrindas	
	Naujas karðtai/ðaltai valcuotas plienas / senas plienas	Ðlifavimas
	Senas plienas	P180-240 Sausas
	P180-240 Sausas P240-320 Sausas	Pagrindà reikia visapusiðkai paruoðti naudojant D845 riebalø ðalinimo ir D837 spiritinio valiklio (ar D842 valiklio su maþu LOJ kiekiu) kombinacijà.
	Tvirtø dažø pagrindai	P180-240 Sausas
	Electropaint	P120-320 Sausas
	Stiklu sustiprintas poliesteris	P320-P400 Sausas

Delfleet epoksidinio grunto nerekomenduojama naudoti ant Etch grunto ar termoplastinio pagrindo.



MIŠINIO PARUOŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Mišinio paruožimas:



Paruožto mišinio galiojimo laikas

20°C temp. -: 6val.

	Pemo slėgio Pagal tūrą		Be oro / Maižyto oro Pagal tūrą	
F391/F335	3		F391/F335	3
F336	1		F366	1
F37*	1		F37*	0.5
	<18°C F373	18-25°C F372	>25°C F371	



Klumpumas:



Purkštuvo paruožimas



Sluoksniø skaičius:



20 C laikas tarp sluoksniø:

Tarp sluoksniø

Prieð kaitinimą

Prieð perdengimą

	Slėgio		Be oro / Maižyto oro
	Pemo slėgio	18 - 22 sek. DIN4/20°C	20-30 sek. DIN4/20°C
	18 - 22 sek. DIN4/20°C		
	1.4-1.8 mm.	1.0.-1.2 mm.	11-13 tūkst
	2 barø ÷leidimas	2 barø ÷leidimas	Be oro-: 2000 psi
	2 barø ÷leidimas	Skystis 380-420 cc/min	Maižyto oro-: 1000psi
			20-25 psi bakelyje
	2	2	1-2
	10 min.	10-15 min.	20-30 min.
	15 min.	15-20 min.	20-30 min.
	60 min.	40-50 min.	60 min.

Džiūvimo laikas:



20 C nelimpa dulkęs
20 C visiškai iðdžiūsta
60 C Kaitinimas
(metalo temp.)

Pemo slėgio	SLĖGIO	BE ORO / MAIŽYTO ORO
15-20 min.	15-20 min.	20-30 min.
Per naktá	Per naktá	Per naktá
30 min.	30 min.	45 min.

Sauso sluoksnio storis:

Minimalus

Maksimalus

Teorinis dengiamumas

40µm	40µm	50µm
60µm	60µm	75µm
8m ² /l	8m ² /l	6-7m ² /l

Teorinis dengiamumas yra toks, jei tik pasiekiamas 100% efektyvumas ir sauso sluoksnio storis yra toks, koks nurodytas.



Ėlifavimas:



Ėlapias : jei reikia P600-P800 arba
Sausas : P320-P400



Viršutinis sluoksnis: bet kuri tinkanti Delfleet 2 pak. viršutinio sluoksnio sistema.

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS IR APRIBOJIMAI

Jei naudojamas spalvotas pagrindis, šis produktas gali būti nudažytas 5% Delfleet dažais prieš standartiną veikimą.

Esant þemesnei nei 15 C temperatūrai, dþiūvimà galima pagreitinti naudojant F384 epoksidinio grunto dþiūvimà skatinanèià medþiagà (arba 5% pagal svorà arba 33cc/litre ánaudojimui paruoðtà miðinà).

ÁRANGOS VALYMAS

Po naudojimo visà árangà reikia kruopðèiai iðvalyti su valymo tirpalu ar skiedikliu.

Ðie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jø negalima naudoti kitokiems tikslams, nei iðvardinta aukðèiau. Ðioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinèmis mokslo ir technikos þiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas uþ reikalingø priemoniø panaudojimà uþtikrinant produkto tinkamumà ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dël sveikatos ir saugos reikalavimø pateikta medþiagos saugos duomenø lapuose, kuriuos galima rasti internete adresu: http://www.ppg.com/PPG_MSD

ES nustatyta LOJ kiekio ribinè vertè ðiame paruoðtame produkte (produkto kategorija: IIB.d) yra maks. 540 g/l.

Ðiame naudojimui paruoðtame produkte maksimalus LOJ turinys yra 540 g/l.

Atsijþvelgiant á pasirinktà naudojimo būdà, faktinis naudojamas LOJ kiekis ðiame produkte gali būti mæpesnis nei nurodytas

ES Direktyvos normoje.



PPG Industries (UK) Limited.

Needham Road, Stowmarket,
Suffolk.

IP14 2AD, England.

Tel: 01449 771775

Fax: 01449 773480

www.ppgrefinish.com

Ðie produktai skirti tik profesionaliam daþymui