

HP AEROZOLIO GRUNTAS 1.880.2000

1K AEROSOL PRIMER WITHOUT CHROMATES (GREY)

HP aerosolio gruntas yra dvikomponentis esdinantis gruntas, kurio sudėtyje nėra chromo. Šis gruntas apsaugos nuo rūdžių ir garantuoja optimalų sukibimą su "pliku" metalu. Šią produktą galima naudoti arba prieš kitą gruntą naudojimui, arba ant bet kokio paviršiaus, kuris buvo paveiktas driftojuojančiu gruntu. Šiuo atveju jį galima padengti tiesiogiai su viršutiniu apdailos sluoksniu.

PAGRINDAI

Neapdorotas ir galvanizuotas metalas, nuvalius nuo jo riebalus ir nušlifavus.
Tinkamai nušveisti dažai (P360-400 ar Scotch Brite Fine)
Softplus ir Global Zinc poliesterio glaistai, nušlifuoti su P360-400.
Nušlifuoti seni dažų paviršius, išskyrus termoplastinius dažus.

PARUOĖIMAS

Nuvalykite paviršius su vandeniu (labiau tinka šiltesnis) ir dezinfekuokite. Nušlifokite senus dažus su P320-360 driftojuojančiu popieriumi. Nuvalykite riebalus su 3500 Anti-Silicone ar Aquamax valikliu.

Stipriai suplakite flakonėlą, kad susimaišytų jame esantis turinys.

Produktas yra paruoštas naudojimui.


Svarbu


HP Aerosolinio grunto nerekomenduojama naudoti ant termoplastinių ar tirpikliams jautrių dažų.

NAUDOJIMAS


Laikykite flakoną 15-20 cm atstumu nuo gruntuojamo paviršiaus
Sluoksnių skaičius
Rekomenduojamas sluoksnio storis
Maksimalus sluoksnio storis

1-2
10-20 mikr.
30 mikronų





DÞIOVINIMAS



Dþiovinimas ore

Laiko intervalas tarp sluoksniø

Virðutinio sluoksniu ar gruntu naudojimas be ðlifavim

Tinkamas ðlapiam ar sausam ðlifavimui prie 20 C temp.

DÞIOVINIMAS KROSNYJE / IR SPINDULIAIS

nebûtina

po 10-15 min.

po 30 min.

nerekomenduojama



PERGRUNTAVIMAS

Pergruntuoti galima po 10-15 min. be ðlifavimo



ÐLIFAVIMAS / ÐVEITIMAS

Ðlifavimas nėra būtinas. Jei norima pašalinti kokius nors neðvarumus, naudojamas:

SAUSAS ÐLIFAVIMAS P400-600

ÐLAPIAS ÐLIFAVIMAS P800-1000

APDAILOS MEDÞIAGØ NAUDOJIMAS

Apdailai galima naudoti visus gruntus ir daþus ið MaxMeyer Car Refinish asortimento; Aquamax HS Filler, TopFiller, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull, (iðskyrus Plastomax), HP Multigrey Filler. Duralit Car , Premium UHS Duralit, MaxiCar HS. (tik nedideliems plotams), AquaMax Basecoat.



TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuotës talpa

400 ml Aerosols

Sandëliavimas

Laikykite vësiuje, sausoje patalpoje kuo toliau nuo karðëio ðaltiniø.



SAUGOS REIKALAVIMAI

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Pr. produkto saugos duomenø lapus.