


MAT CLEAR

1.360.0700

2K ACRYLIC MAT CLEAR 2:1

MAT CLEAR yra 2K akrilinis matinis lakas, naudojamas ant buferiø ir þemesniø automobiliø daliø. Sumaiðius su kitu MaxMeyer Car Refinish laku arba su AD 1208 plastifikuojanèiu priedu galima iðgauti vis kitoká blizgumà. AD 1208 naudojimas yra itin rekomenduojamas ant labai lanksiø plastikø.



PAGRINDAI

MAXICAR HS, AQUAMAX DAÐAI.



PARUÐIMAS

Leiskite Maxicar HS dþiùti 20-30 minuèiø. Prieð lako naudojimą padveiskite pavirðiø specialiu ðlifavimo skudurèliu.



	TÛRIS
MATINIS LAKAS	1000
KIETIKKLIS	500
SKIEDIKKLIS	350-400
KLAMPUMAS - DIN4, 20 C temp.	16-18"
PARUÐTO MIDINIO GALIOJIMO LAIKAS	2 val.


KIETIKLIAI - SKIEDIKLIAI

KIETIKLIAI	4000 Lëto veikimo	pavirðiaus taisymui, 25 C temp.,
	6000 Greito veikimo	pavirðiaus taisymui, smulkiam remontui, esant 25 C temp., visada pilnam taisymui
	8000 Itin greito veik.	pavirðiaus taisymui esant þemesnei nei 25 C temp, smulkiam taisymui, esant didesnei nei 25 C temp.
THINNERS	9000 Super greito veik.	smulkiam remontui, esant þemesnei nei 25 C temp.
	4305 Greito veikimo	smulkiam taisymui bet kokiu metu.
	4310 Norm. veikimo	taisymui bet kokiu metu, visapusiðkam taisymui prie þemiau nei 25 C
	4320 Lëto veikimo	visapusiðkam taisymui, esant didesnei nei 25 C temp.
	4330 Itin lëto veikimo	visapusiðkam taisymui, esant didesnei nei 35 C temp.
	5405 maiðytas	

BLIZGUMO LYGIAI

SU MAXICLEAR HS:	PAGAL TÛRÀ			
MATINIS LAKAS	1000 cc	1000 cc	1000 cc	1000 cc
MAXICLEAR HS	-	100 cc	200 cc	300 cc
BLIZGUMAS	15-35	40-50	70-80	80-90
	matinis	p. matinis	p.blizgus	blizgus

SU AD 1208:	PAGAL TÛRÀ			
MATINIS LAKAS	1000 cc	1000 cc	1000 cc	1000 cc
AD 1208	-	100 cc	200 cc	300 cc
BLIZGUMAS Dþiùvimas ore	15-25	30-40	60-70	70-80
	matinis	p. matinis	p. blizgus	blizgus
Dþiovinimas krosnyje	25-35	40-50	70-80	80-90
	matinis	p.matinis	p.blizgus	blizgus



BLIZGUMAS ANT MERCEDES BUFERIO

	Džiūvimas ore	AD 1208	Džiūvimas ore	Džiūvimas krosnyje
MAXICLEAR HS	100-150 cc		150-200 cc	100-120 cc
MATCLEAR	1000 cc		1000 cc	1000 cc
BLIZGUMAS	50-60		50-60	50-60




Purkštuvo paruoðimas	Áprastinis	Didelio naðumo
Purkštuvo antgalis	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
Purkštuvo slëgis	3-3.5 barø	0.5-0.7 barø
Purkštuvo siurbimo antgalis	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
Purkštuvo slëgis	3.5-4 barø	0.3-0.7 barø



Sluoksnio skaièius	2
Rekomenduojamas storis	50 mikronu

SVARBU:


Blizgumas gali skirtis priklausomai nuo sluoksnio storio ir lakavimo bûdo:
 nedidelis storis ir sausas lakavimas = nedidelis blizgesys
 didelis storis ir ðlapias lakavimas = stiprus blizgesys



DÞIOVINIMAS

DÞIUÐVIMAS ORE

Laiko intervalas tarp sluoksnio	10 min.
Nelima dulkës	10 min.
Galima paliesti	per naktá
PRIVERSTINIS DÞIOVINIMAS	30-40 min. 50-60°C
Laiko intervalas prieš priverstiná/ IR dþiovinimà	5-7 min.
DÞIOVINIMAS IR BANGOMIS	
vidutinës bangos	20 min.
trumpos bangos	15 min.



NAUJO SLUOKSNIO PADENGIMAS

Asitikinkite, ar Mat Clear (matinis lakas) yra visiðkai iðdþiūvas prieš smulkø taisymà.
 Prieð naujo sluoksnio padengimà visada nuðlifukite pagrindà (Scotch Brite)



TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuotës talpa	1 l.
Sandëliavimas	laikykite produktà vësioje ir sausoje patalpoje kuo toliau nuo karðëio ðaltinio
Teorinis dengiamumas	6,2 kv.m/l paruoðto naudojimui produkto, dengiant 50 mikronø sluoksnà



SAUGOS. SVEIKATOS IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.
 Pr. ðio gaminio saugos duomenø lapus.