



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Sausis 2007

Produkto informacija

1K aerosolinis gruntas D8421

Produkto aprašymas

D8421 1K aerosolinis gruntas yra sukurtas naudojimui ant „pliko“ metalo ir smulkiems paviršiaus taisymams. Ant grunto galima tiesiogiai dengti Global Refinish Topcoat produktus.

PAGRINDAS

Pagrindai

„Plikas“ metalas
Galvanizuotas
metalas
Originalūs dažai
Stiklo pluoštas
Poliesterio glaistai
Sena apdaila *

* Pastaba: grunto nerekomenduojama naudoti ant termoplasto akrilinių apdailų ar pagrindų. Sena sintetinė apdaila turi būti kruopščiai **sukietinta**.



Šlapias ir sausas popierius P280 – P320 (GRP P400)
Sausas šlifavimas / **mašininis** P220 – P280

Jei naudojamas po 2K
pagrindu.

Jei naudojamas tiesiogiai
po viršutiniu sluoksniu

P800

P360



Prieš ir po kiekvieno šlifavimo proceso nuo pagrindo reikia kruopščiai nuvalyti riebalus. Naudokite tinkamą produktą iš PPG asortimento. Dėl pasirinkimo ir naudojimo instrukcijų žr. **RLD63V Deltron Cleaners** techninių duomenų lapus.

Šie produktai skirti tik profesionaliam naudojimui.

RLD180V

PsI. 1

NAUDOJIMOSI REKOMENDACIJOS



Flakoną suplakite, kad išsimašytų jame esantis turinys (apie 2 min.), kol galima girdėti susimaišančias granules.



Maišymas - mišinio paruošimas naudojimui.



Purkšti 15 – 20 cm atstumu.

Padenkite 2 atskirus sluoksnius, kad išdžiūvusio sluoksnio storis būtų apie 25 mikronus.

Tarp sluoksnių reikis 3 – 5 minučių laiko intervalo.

Esant 20°C temperatūrai, naujus sluoksnius galima dengti po 10 – 15 minučių (priklausomai nuo sluoksnio storio).

Dažniausiai D8421 nereikia šlifavimo/poliravimo ir jį galima tiesiogiai dengti su GRS viršutiniais sluoksniais ar Envirobase dažais.

Jei reikia papildomo sluoksnio storio, D8421 galima padengti su bet kuriuo PPG 2K gruntu.

INFORMACIJA DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ (LOJ)

ES nustatyta LOJ kiekio ribinė vertė šiame paruoštame naudoti produkte (produkto kategorija: IIB.e) yra maks. 840 g/l. Šiame naudojimui paruoštame produkte maksimalus LOJ turinys yra 840 g/l.

SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI

Šie produktai skirti profesionaliam naudojimui ir jų negalima naudoti kitokiems tikslams, nei išvardinta aukščiau. Šioje produkto specifikacijoje pateikta informacija yra paremta dabartinėmis mokslo ir technikos žiniomis; pats produkto naudotojas yra atsakingas už reikalingų priemonių panaudojimą užtikrinant produkto tinkamumą ketinamiems atlikti darbams. Daugiau informacijos dėl sveikatos ir saugos reikalavimų yra pateikta medžiagos saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Customer Service and Sales Group,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771775
Fax: 01449 773480

