

PRODUKTO APRĄŠYMAS

7-110 akriliniai dažai yra 2K akriliniai emalio dažai – vienspalviai arba blizgūs „metallic“ spalvos. Dažai pasižymi atsparumu esant sudėtingoms aplinkos sąlygoms, greitai džiūsta ir yra labai blizgūs.

PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOŠIMAS



7-413, 7-414 gruntai
Seni dažai
Poliuretaniniai ir poliesterio glaistai

Šlifavimas

žr. atitinkamų gruntų duomenų lapus
P400 (šlapias) per. P280 (sausas)



Prieš dažymą kruopščiai nuvalykite nuo paviršiaus riebalus

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS




Maišymo santykis (pagal svorį):

	BE ORO		ĮPRASTINIS	
Dažai	1000	Dažai	1000	
9-080	500	9-080	500	
1-430	100-150	1-430	100-150	

Maišymo santykis (pagal tūrį):

Dažai	5	Dažai	5
9-080	3	9-080	3
1-430	0.7 - 1	1-430	0.7 - 1



Miš. galioj. laikas prie 20°C:

2 val.

2 val.

Klumpumas:

16-18 sek. Din 4 20°C

16-18 sek. Din 4 20°C

Puršktuvo paruošimas:

9 - 11

1.3 – 1.6 mm

Purškimo slėgis:


120-140 barų

3- 3.5 barų

Sluoksnių skaičius:

2


2



Laiko intervalas tarp sluoksnių:

10 min. prie 20 °C

10 min. prie 20 °C

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS		
	<i>Džiūvimo laikas prie 20°C temp.</i>	
	- <i>Nelimpa dulkės:</i>	10 min.
	- <i>Galima paliesti:</i>	4-5 val.
	- <i>Visiškai išdžiūsta prie 20°C:</i>	24 val.
	- <i>Visiškai išdžiūsta prie 60°C:</i>	30 - 40 min.
	- <i>Visiškai išdžiūsta džiovinant IR bangomis:</i>	
	<i>trumpos bangos:</i>	10 min.
	<i>vidutinės bangos:</i>	15 min.
	<i>Susidariusio sluoksnio storis:</i>	50 mikronų
	<i>Viršutinis / naujas sluoksnis:</i>	Visada galima po šlifavimo

TECHNINIAI DUOMENYS

Teorinis dengiamumas 7.6 - 8.8 m² / l paruošto purškimui produkto, kurio išdžiūvusio sluoksnio storis - 40µm

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Dėl saugos ir sveikatos reikalavimų bei sandėliavimo taisyklių žr. medžiagos saugos duomenų lapus.

Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Informacija pateikta šiuose lapuose yra tik mokomojo pobūdžio. Kiekvienas asmuo naudojantis produktą be išankstinio įsitikinimo, ar tas produktas tinkamas ketinamiems atlikti veiksams, yra pats atsakingas už galimą riziką ir tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės už šį produktą, ar dėl jo naudojimo patirtų nuostolių bei žalos (išskyrus fizinių sužalojimų ar mirtinų traumų atvejus, kurie įvyko dėl mūsų aplaidumo). Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija laikui bėgant gali keistis, atsižvelgiant į mūsų patirtį ir į mūsų veiklos politiką dėl nuolatinio produktų tobulinimo. Nurodytas džiovinimo laikas - tai vidutinis nustatytas laikas esant 20 C oro temperatūrai. Sluoksnio storis, oro drėgnumas ir temperatūra gali turėti įtakos džiūvimo laikui.

Selemix System PPG Group prekinis ženklas

Selemix Customer Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 773993, Fax: 01449 771547