

7-410

EPOKSIDINIAI DAŽAI

PRODUKTO APRAŠYMAS

7-410 epoksidiniai dažai – tai 2K epoksidiniai emaliniai dažai, kurie itin blizgūs ir pasižymi patvarumu. Šiuos dažus rekomenduojama naudoti pramoninės įrangos ir mašinų, ypač tų mechanizmų, kurie yra atšiaurioje aplinkoje, dažymui. Dažų nereikėtų naudoti ant išorinių paviršių, kuriuos veikia saulės šviesa, jei būtinas spalvos stabilumas.

PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOŠIMAS



„Plikas“ plienas
7-413, 7-414 gruntai
Nušlifuotas plienas

Šlifavimas
P80-120-240 (sausas)
žr. atitinkamų gruntų duomenų lapus

Prieš dažymą kruopščiai nuvalykite nuo paviršiaus riebalus.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS



*Maišymo
santykis(pagal
svorį):*


	BE ORO		ĮPRASTINIS	
Dažai	1000		Dažai	1000
9-010 *	500		9-010 *	500
1-410	400-500		1-410	400-500

*Maišymo
santykis(pagal
tūrį):*

Dažai	3	Dažai	3
9-010 *	2	9-010 *	2
1-410	2 – 2.5	1-410	2 – 2.5

*9-011 gali būti naudojamas

*9-011 gali būti naudojamas



Miš. galioj. laikas 20°C:

6- 8 val.

6-8 val.

Klampumas:

18-22 sek. Din 4 20°C

18-22 sek. Din 4 20°C



Purkštuvo paruošimas:

9 - 11

1.4-1.7 mm

Purškimo slėgis::

120-140 barų

3-4 barų



Sluoksnių skaičius:

2


2

*Laiko intervalas
tarp sluoksnių:*

10-15 min. 20°C

10-15 min. 20° C

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS



Džiūvimo laikas prie 20°C temp.

Nelimpa dulks:

30-40 min.

Galima paliesti:

6-8 val.



Visiškai išdžiūsta:

12-18 val.

Visiškai išdžiūsta prie 60°C:

1 val.

Susidariusio sluoksnio storis:

50 mikronų

Viršutinis / naujas sluoksnis

Min. 3 val., maks. 24 val. prie 20°C temp.
be šlifavimo

TECHNINIAI DUOMENYS

Teorinis dengiamumas

6.8 - 7.6 m² / l paruošto purškimo produkto,
kurio išdžiūvusio sluoksnio storis
- 50µm

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Dėl saugos ir sveikatos reikalavimų bei sandėliavimo taisyklių žr. medžiagos saugos duomenų lapus.

Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Informacija pateikta šiuose lapuose yra tik mokomojo pobūdžio. Kiekvienas asmuo naudojantis produktą be išankstinio įsitikinimo, ar tas produktas tinkamas ketinamiems atlikti veiksams, yra pats atsakingas už galimą riziką ir tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės už šį produktą, ar dėl jo naudojimo patirtų nuostolių bei žalos (išskyrus fizinių sužalojimų ar mirtinų traumų atvejus, kurie įvyko dėl mūsų aplaidumo). Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija laikui bėgant gali keistis, atsižvelgiant į mūsų patirtį ir į mūsų veiklos politiką dėl nuolatinio produktų tobulinimo. Nurodytas džiūvinimo laikas - tai vidutinis nustatytas laikas esant 20 C oro temperatūrai. Sluoksnio storis, oro drėgnumas ir temperatūra gali turėti įtakos džiūvinimo laikui.

Selemix System PPG Group prekinis ženklas

Selemix Customer Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 773993, Fax: 01449 771547