

PRODUKTO APRAŠYMAS

7-510 poliuretaliniai dažai yra 2 pak. emalio danga, kuri pasižymi ryškiu blizgumu ir nepermatomumu, o taip pat dideliu atsparumu ir patvarumu. Šie dažai ypač rekomenduojami naudojimui ant juodųjų metalų paviršių.

PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOŠIMAS







Šlifavimas

7-413, 7-414 gruntai
Poliuretaliniai ir poliesterio glaistai


žr. atitinkamų gruntų duomenų lapus

Prieš dažymą kruopščiai nuvalykite nuo paviršiaus riebalus

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

	BE ORO		ĮPRASTINIS		
	<i>Maišymo santykis(pagal svorį):</i>	Dažai 9-060 * 1-420	1000 300 350-400	Dažai 9-060 * 1-420	1000 150 350-400
	<i>Maišymo santykis(pagal tūrį):</i>	Dažai 9-060 * 1-420	3,5 1 1.3 – 1.5	Dažai 9-060 * 1-420	3.5 1 1.3 – 1.5
	<i>Miš. galioj. laik. prie 20°C:</i>	90 min.	90 min.		
	<i>Klumpumas</i>	18-20 sek Din 4 20°C	18-20 sek. Din 4 20°C		
	<i>Purkštuvo paruošimas:</i>	9 - 11	1.4-1.7 mm		
	<i>Purškimo slėgis::</i>	120-140 barų	3-4 barų		
	<i>Sluoksnių skaičius:</i>	2	2		
	<i>Laiko intervalas tarp sluoksnių:</i>	10-15 min. 20°C	10-15 min. 20° C		

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS



Džiūvimo laikas prie 20°C temp.

Nelimpa dulksės:

15-20 min.

Galima paliesti:

4-6 val.



Visiškai išdžiūsta:

10-14 val.

Visiškai išdžiūsta prie 60°C:

30-40 min.

Susidariusio sluoksnio storis:

50 mikronų

Viršutinis / naujas sluoksnis

Min. 14 val., maks. 24 val. 20°C
be šlifavimo

TIK VIDINIAM NAUDOJIMUI:

Maišymo santykis (pagal svorį):

Dažai	1000
9-510 *	500
1-420	200-300

Maišymo santykis (pagal tūrį):

Dažai	2
9-510 *	1
1-420	0,4 - 0,6

*9-510 kietiklis netinka švelnioms spalvoms, nes gali suteikti gelsvą atspalvį.

TECHNINIAI DUOMENYS

Teorinis dengiamumas

6.4 - 7.2 m² / l paruošto purškimui produkto,
kurio išdžiūvusio sluoksnio storis
- 50µm

SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

Dėl saugos ir sveikatos reikalavimų bei sandėliavimo taisyklių žr. medžiagos saugos duomenų lapus.

Šis produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Informacija pateikta šiuose lapuose yra tik mokomojo pobūdžio. Kiekvienas asmuo naudojantis produktą be išankstinio įsitikinimo, ar tas produktas tinkamas ketinamiems atlikti veiksams, yra pats atsakingas už galimą riziką ir tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės už šį produktą, ar dėl jo naudojimo patirtų nuostolių bei žalos (išskyrus fizinių sužalojimų ar mirtinų traumų atvejus, kurie įvyko dėl mūsų aplaidumo). Šiuose duomenų lapuose pateikta informacija laikui bėgant gali keistis, atsižvelgiant į mūsų patirtį ir į mūsų veiklos politiką dėl nuolatinio produktų tobulinimo. Nurodytas džiūvimo laikas - tai vidutinis nustatytas laikas esant 20 C oro temperatūrai. Sluoksnio storis, oro drėgnumas ir temperatūra gali turėti įtakos džiūvimo laikui.

Selemix System PPG Group prekinis ženklas

Selemix Customer Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 773993, Fax: 01449 771547